

Informationspflichten der Lieferanten von Verpackungen oder Verpackungsmaterialien im Rahmen der EU-Konformitätsbewertung nach PPWR - gem. Art. 16 PPWR (EU) 2025/40)

1. Artikel

Produktname: **LDPE-Schrumpffolie 200 µ, transparent**
LDPE-Schrumpffolie 200 µ, 130 µ Opak Weiß

Artikelbeschreibung: **Packers TOPskin 130 µ und 200 µ Weiß**
Packers TOPskin 200 µ transparent

2. Lieferant

Firma: **Jakob Schober GmbH**
Adresse: **Industriestraße 47**
69190 Walldorf
Mail: **info@jakob-schober.de**

3. Informationen des Lieferanten

Hiermit erklären wir, dass alle im Sinne der Verordnung (EU) 2025/40 über Verpackungen und Verpackungsabfällen (PPWR) benötigten Informationen von uns bereitgestellt werden.

4. Gegenstand der Erklärung

Diese Erklärung bezieht sich auf Verpackungsfolie aus Mono-PE (-95 %)

5. Anforderungen für Stoffe in Verpackungen

Artikel 5 Absatz 4: (Schwermetallgehalt) Die Konzentrationen von Blei, Cadmium, Quecksilber und sechswertigem Chrom aus Stoffen überschreiten in Summe nicht 100 mg/kg.

Artikel 5 Absatz 5: Der Nachweispflicht für PFAS-Grenzwerte durch Stichprobenprüfungen von unabhängigen Prüflabor nach.

Artikel 6 - Recyclingfähige Verpackungen: Geltungsbeginn frühestens ab 01.01.2030 (Gestaltung für das stoffliche Recycling) bzw. 01.01.2035 (Recycling in großem Maßstab).

Artikel 7 - Mindestzyklatanteil in Kunststoffverpackungen: Geltungsbeginn frühestens ab 01.01.2030 (mindest. 35% PCR Anteil) bzw. 01.01.2040 (mindest. 65% PCR Anteil).

Artikel 10 - Minimierung von Verpackungen: Die Verpackungen sind in Abstimmung mit dem Kunden so gestaltet, dass ihr Gewicht und ihr Volumen auf das zur Gewährleistung der Funktionsfähigkeit erforderliche Mindestmaß reduziert sind.

Artikel 11 - Wiederverwendbare Verpackungen: Geltungsbeginn ist erst ab 12.08.2026. Derzeit sind unserer Verpackungsfolien nicht für die Wiederverwendung ausgelegt.

Artikel 12 - Kennzeichnung von Verpackung: Geltungsbeginn ist erst ab 12.08.2028. verpflichtend.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Jakob Schober GmbH

Walldorf, den 12.06.2026

(Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.)



Packers TOPskin 200 weiß

Rev.: C / Seite 1 von 1 / Gültig ab 01.09.2026

Anwendung / Schutzfunktion

Folien aus Polyethylen (LDPE/LLDE), ca. 5 % UV-Stabilisator und 5% Farbzugabe opak weiß.

Vorzugsweise als Schrumpfverpackungen für Transport- und Lagerzeiten bis zu 12 Monaten unter Freibewitterung.

Spezifikation/Technische Daten

Dichte:	0,918-0,930 g/m ²
Gewicht:	Ca. 0,184 kg/m ²
Reißfestigkeit:	Längs > 18 N/mm ²
	Quer > 15 N/mm ²
Reißdehnung:	Längs >300%
	Quer >400%
Schweißbarkeit:	>0,7 Schweißnahtgüte
Dart Drop:	>400 g
Schrumpffähigkeit:	axial ca. 40 %
	biaxial ca. 30 %



Nicht geeignet

als Sperrschichtmaterial für Trockenmittel- oder VCI-Verpackungen sowie Lebensmittelverpackungen und Ladungssicherung.



Packers TOPskin 200 Transparent

Rev.: C / Seite 1 von 1 / Gültig ab 01.06.2026

Anwendung / Schutzfunktion

Folien aus Polyethylen (LDPE/LLDE), ca. 5 % UV-Stabilisator, vorzugsweise als Schrumpferpackungen.
Für Transport- und Lagerzeiten bis zu 12 Monaten unter Freibewitterung.

Spezifikation/Technische Daten

Dichte:	0,918-0,930 g/m ²
Gewicht:	0,184 kg/m ²
Reißfestigkeit:	Längs > 18 N/mm ² Quer > 15 N/mm ²
Reißdehnung:	Längs > 300% Quer > 400%
Schweißbarkeit:	> 0,7 Schweißnahtgüte
Dart Drop:	> 400 g
Schrumpffähigkeit:	axial ca. 40 % biaxial ca. 30 %



Nicht geeignet

als Sperrschichtmaterial für Trockenmittel- oder VCI-Verpackungen sowie Lebensmittelverpackungen und Ladungssicherung. Kein UV-Schutz für abgedeckte Sperrschichtmaterialien und Produkte.



Packers TOPskin 130 weiß

Rev.: c / Seite 1 von 1 / Gültig ab 01.06.2026

Anwendung / Schutzfunktion

Folien aus Polyethylen (LD-/MDPE/mLLPE), ca. 5% UV-Stabilisator und 5% Farbzusatz opak-weiß
biaxial schrumpfend Schablonen als Schrumpfvpackungen für Transport- und Lagerzeiten von bis zu 12 Monaten
unter Freibewitterung für kleine und mittlere Verpackungen

Spezifikation/Technische Daten

Dichte:	0,918-0,935 g/m ²
Gewicht:	ca. 0,119 kg/m ²
Reißfestigkeit:	Längs > 29 N/mm ² Quer > 28 N/mm ²
Reißdehnung :	Längs >600% Quer >700%
Schweißbarkeit:	>0.7 weld quality
Dart Drop:	600g
Schrumpffähigkeit:	axial ca. 40% biaxial ca 30%



Nicht geeignet

Als Sperrschichtmaterial für Trockenmittel- oder VCI-Verpackungen sowie für Lebensmittelverpackungen und Ladungssicherung.